


R08.250.70.14-...



Données techniques	Caractéristiques	Résultats
Dimensions	Hauteur (mm)	70 ± 0,5
	Largeur (mm)	14 ± 0,5
	Longueur (mm)	2500 ± 10
Conditionnement	un/ mètres linéaires	10 / 25
Poids de l'emballage	Kg	10,50
Poids par m	Kg	0,420
Type de constitution	Composé de PVC (polychlorure de vinyle) non plastifié expansé	
Traitement du PVC	Primaire d'adhérence PVC	

1. Résultats des tests PVC

Test	Un	Résultats des tests
Densité	g/cm ³	0.45
Dureté (Shore D)	A/15s/D15s	45-50
Résistance à la traction	Mpa	12-15
Rupture par étirement	%	15-13
Résistance aux chocs	(Charpy) Kj/m ²	8-10
Point de ramollissement Vicat	°C	73-76
Taux de changement dimensionnel par chauffage	%	+2
Taux d'absorption d'eau	%	≤1
Module d'élasticité flexion statique	Mpa	800-900
Résistance au feu	S'éteint automatiquement en moins de 5 secondes	

Colle pour coller le film	Colle PUR (Aqueous vinyl acetate emulsion adhesive)	- Grande résistance au produit fini; - 100 % résistant à l'humidité; - Longue durée de vie du produit fini; - Adhésifs respectueux de l'environnement; - Excellente résistance aux chocs thermiques.
Caractéristiques du film	Épaisseur (µm)	190 ± 15
	PVC	- Résistance chimique (produits d'entretien ménager non abrasifs); - Résistance à l'usure (abrasion); - Résistant au ciment et au plâtre.
Constitution		
Lieu de production	Portugal	